

Scheda tecnica

ABS J-LAC 02-20 NERO

ABS medio impatto per stampaggio iniezione. Nero.

PROPRIETA'	METODO DI PROVA	CONDIZIONI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
Densità	ASTM D 792-91	-	g/cm ³	1,04
Grado di fluidità (MFI)	ASTM D 1238-95		g/10min	12
Durezza Shore	ASTM D 2240-75		punti	75
Assorbimento acqua a saturazione	ISO 62	-	%	1
Ritiro (parallelo)	ASTM D 955	-	%	0,5
Resilienza IZOD con intaglio	ASTM D 256-93a	23 °C	J/m	120
		0 °C	J/m	
		-30 °C	J/m	
Carico a snervamento in trazione	ASTM D 638-96	-	N/mm ²	40
Allungamento a snervamento	ASTM D 638-96	-	%	
Carico di rottura in trazione	ASTM D 638-96	-	N/mm ²	
Allungamento a rottura	ASTM D 638-96	-	%	30
Modulo elastico in trazione	ASTM D 638-96	-	N/mm ²	
Modulo elastico in flessione	ASTM D 790-96a	-	N/mm ²	2200
Indice di deflessione a caldo HDT	ASTM D 648-96	0,455 MPa	°C	
		1,82 MPa	°C	
Indice di penetrazione a caldo VICAT	ASTM D 1525-96	10 N	°C	100
		50 N	°C	92
Punto di fusione (DSC)	ASTM D 3418-97	-	°C	
Autoestinguenza	UL 94		-	
Glow Wire Test	EN 60695-2-11		°C	
Temperatura cilindro			°C	220 - 260
Temperatura stampo			°C	40 - 80
Temperatura di essiccazione			°C	80
Tempo di essiccazione			h	3

I valori riportati rappresentano la media di un campione significativo del prodotto e sono forniti per dare indicazioni all'utilizzatore; non costituiscono garanzia e non implicano in termini generali alcuna garanzia o impegno da parte della Società. Per compounds base PA e PBT i valori si intendono a secco.

Plastore Srl

Sede legale ed uffici: via Nazionale, 154 - 35048 Stanghella (PD) Italy - T. +39 0425 1666273 F. +39 0425 1901761
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese PD 04829210287 - Capitale Soc. € 10.000,00 i.v. - Reg. Rea Padova 421759

Magazzino merci: via Roma, 85/d - 35040 Boara Pisani (PD) Italy
info@plastore.it www.plastore.it pec@pec.plastore.it